

Produktdatablad



PRODUKTFORDELER

- God vedheft
- Frostbestandig
- Til reparasjon/ liming på gulv og vegg

PRODUKTBESKRIVELSE

Weber Rep Tix er en frostbestandig, vanntett og slitesterk reparasjonsmørtel med spesielt gode hefteegneskaper.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

PR-nummer: 15599

EGENSKAPER

Materialforbruk	1,8 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter ferdig masse. En sekk (25 kg) gir ca. 14 liter ferdig masse.
Påføringstemperatur	Over +3°C
Vannbehov	Ca. 18%
Ekspansjon	0-1% ved +20°C
Brukstid	40-50 minutter
Frostbestandighet	Ja
Frostbestandighet	Meget god
Trykkfasthet	1 døgn: Ca. 20 MPa 7 døgn: Ca. 35 MPa 28 døgn: Ca. 45 MPa
Bøjestrekkfasthet	1 døgn: Ca. 5 MPa 7 døgn: Ca. 7 MPa 28 døgn: Ca. 8 MPa

BRUKSOMRÅDE

Weber Rep Tix brukes til sparkling (5-40 mm), reparasjon av betongflater, faststøping av heller og skifer, samt fuging av betongheller. På grunn av tiksotrope egenskaper er Weber Rep Tix spesielt godt egnet til reparasjoner av vertikale flater.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG

Underlaget må være rent for støv, sementslam, løse partikler og andre forurensninger. Betong og støpte flater forvannes. På sterkt sugende underlag anbefales priming med Weber.floor 4716 Primer tynnet med 3 deler vann, eller slemmes med Weber Rep 05 Heftbro eller Weber Rep Tix i slemmekonsistens.

BLANDING

Ca. 4,5 liter vann helles i et kar og tilsettes 25 kg Weber Rep Tix. Bland godt med en drill/visp (eller blandemaskin) i ca. 2-3 minutter til en smidig masse. Mørtelen skal deretter trekke i 5-10 minutter. Røres så opp igjen i ca. 1 minutt, og man vil da ha en stiv konsistens egnet til sparkling.

For flytende konsistens blandes massen med ytterligere ca. 1 liter vann pr. 25 kg etter at den har stått og trukket. Mørtelen skal stå i noen minutter før den brukes.

PÅFØRING

Til utbedring av skader, filsing av større porer og hull på vertikale flater, brukes Weber Rep Tix som sparkelmasse. Til liming av heller brukes Weber Rep Tix i noe mer flytende konsistens, avpasset etter utprøving. Mørtelen må arbeides godt ned i underlaget, og hellene skal deretter hellimes i massen.

ETTERBEHANDLING

Lufttemperaturen skal være over +3°C i minimum 10 timer etter utstøping. Mørtelen må ikke legges mot frosset underlag. Mørtelen må beskyttes mot rask uttørking. Tildekkes med plast ved sterkt solskinn. Ved sterk uttørking anbefales ettervanning de første dagene.

SIKKERHETSTILTAK

Som for vanlig sementmørtel virker mørtelen aggressiv på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Weber Rep Tix inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Brobekkn. 84, Pb 216 Alnabru, 0614 Oslo
Tel. 22 88 77 00
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

